

## Sonnenschein A600

### Konstantstromentladung · A600 Blöcke

#### 1,87 V/Z – Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h
A606/200	NGA6060200HS0FA	177	162	137	116	81,7	55,9	42,6	34,5	29,3	20,1	16,7
A606/300	NGA6060300HS0FA	266	238	214	163	120	83,2	63,8	51,7	43,9	30,2	25,1
A612/100	NGA6120100HS0FA	96,9	86,7	75,8	64,6	42,8	28,5	21,3	17,2	14,6	10,1	8,40
A612/150	NGA6120150HS0FA	139	126	108	91,8	62,7	42,5	31,9	25,8	21,9	15,1	12,5

#### 1,83 V/Z – Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h
A606/200	NGA6060200HS0FA	205	181	162	131	91,2	60,0	45,2	36,4	30,8	21,3	17,5
A606/300	NGA6060300HS0FA	281	249	221	190	134	88,9	67,8	54,6	46,2	31,3	26,2
A612/100	NGA6120100HS0FA	112	96,9	88,5	71,2	47,5	30,4	22,6	18,2	15,4	10,6	8,70
A612/150	NGA6120150HS0FA	162	141	126	103	69,8	45,3	33,9	27,3	23,1	16,0	13,1

#### 1,80 V/Z – Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h
A606/200	NGA6060200HS0FA	231	201	181	148	101	63,9	47,9	38,1	31,9	22,0	18,2
A606/300	NGA6060300HS0FA	314	281	249	215	148	94,0	71,8	57,2	47,9	33,1	27,4
A612/100	NGA6120100HS0FA	126	109	96,9	75,8	52,3	31,9	23,9	19,0	16,0	11,0	9,10
A612/150	NGA6120150HS0FA	181	157	141	110	76,9	47,6	35,9	28,5	23,9	16,5	13,7

#### 1,75 V/Z – Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h
A606/200	NGA6060200HS0FA	253	227	187	155	108	66,5	49,8	39,6	33,1	22,4	18,6
A606/300	NGA6060300HS0FA	346	319	259	226	160	98,1	74,7	59,3	49,6	33,6	27,9
A612/100	NGA6120100HS0FA	139	124	105	83,1	56,1	33,7	24,9	19,7	16,5	11,2	9,30
A612/150	NGA6120150HS0FA	200	179	148	120	82,7	50,2	37,3	29,6	24,8	16,8	14,0

#### 1,70 V/Z – Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h
A606/200	NGA6060200HS0FA	277	253	223	173	114	70,3	50,9	40,4	33,8	22,8	18,6
A606/300	NGA6060300HS0FA	395	357	314	253	168	105	76,4	60,4	50,4	34,2	27,9
A612/100	NGA6120100HS0FA	151	137	123	91,8	58,9	36,1	25,5	20,2	16,9	11,4	9,30
A612/150	NGA6120150HS0FA	219	198	176	133	86,9	53,6	38,2	30,4	25,4	17,1	14,0

#### 1,65 V/Z – Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h
A606/200	NGA6060200HS0FA	313	273	240	179	114	70,3	50,9	40,4	33,8	22,8	18,6
A606/300	NGA6060300HS0FA	440	389	340	262	168	105	76,4	60,4	50,4	34,2	27,9
A612/100	NGA6120100HS0FA	167	149	131	95,0	58,9	36,1	25,5	20,2	16,9	11,4	9,30
A612/150	NGA6120150HS0FA	243	216	190	137	86,9	53,6	38,2	30,4	25,4	17,1	14,0

## Sonnenschein A600

### Konstantstromentladung · A600 Zellen

#### 1,90 V/Z – Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A602/225	NGA6020225HS0FC	144	126	107	76,2	59,6	45,7	31,2	21,4	18,3
A602/280	NGA6020280HS0FC	180	158	134	95,3	74,5	57,1	39,0	26,8	22,9
A602/335	NGA6020335HS0FC	216	189	161	114	89,4	68,6	46,8	32,1	22,5
A602/415	NGA6020415HS0FC	244	231	187	143	112	90,0	65,3	44,8	36,7
A602/500	NGA6020500HS0FC	293	277	224	172	134	108	78,4	53,8	44,0
A602/580	NGA6020580HS0FC	342	323	262	200	157	126	91,4	62,7	51,4
A602/750	NGA6020750HS0FC	270	258	243	214	167	138	102	71,9	60,3
A602/1010	NGA6021010HS0FC	360	344	324	285	223	184	136	95,9	80,4
A602/1250	NGA6021250HS0FC	450	430	405	357	278	230	171	120	101
A602/1510	NGA6021510HS0FC	540	516	486	428	334	276	205	144	121
A602/1650C	NGA6021650HS0FE	518	518	507	420	312	261	205	155	129
A602/2200	NGA6022200HS0FC	691	669	639	581	469	381	284	207	172
A602/2740	NGA6022740HS0FC	863	837	798	727	587	477	355	259	216
A602/3300	NGA6023300HS0FC	1036	1004	958	872	704	572	427	310	259

#### 1,87 V/Z – Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A602/225	NGA6020225HS0FC	173	156	124	83,9	64,7	49,5	34,7	24,2	20,5
A602/280	NGA6020280HS0FC	216	195	155	105	80,9	61,9	43,4	30,3	25,6
A602/335	NGA6020335HS0FC	260	234	186	126	97,1	74,3	52,1	36,3	30,8
A602/415	NGA6020415HS0FC	308	284	223	163	119	96,6	69,4	47,8	39,6
A602/500	NGA6020500HS0FC	370	341	268	196	143	116	83,3	57,4	47,5
A602/580	NGA6020580HS0FC	431	398	313	228	167	135	97,2	66,9	55,4
A602/750	NGA6020750HS0FC	340	327	305	248	190	154	113	78,0	64,5
A602/1010	NGA6021010HS0FC	453	436	407	331	253	205	150	104	86,0
A602/1250	NGA6021250HS0FC	567	545	508	413	317	257	188	130	108
A602/1510	NGA6021510HS0FC	680	654	610	496	380	308	226	156	129
A602/1650C	NGA6021650HS0FE	624	624	615	548	380	319	227	167	139
A602/2200	NGA6022200HS0FC	832	817	793	632	520	437	313	223	185
A602/2740	NGA6022740HS0FC	1040	1022	992	790	650	547	391	278	231
A602/3300	NGA6023300HS0FC	1248	1226	1190	948	780	656	469	334	277

#### 1,85 V/Z – Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A602/225	NGA6020225HS0FC	194	171	137	90,0	68,1	52,0	36,3	25,2	21,3
A602/280	NGA6020280HS0FC	243	214	171	113	85,1	65,0	45,4	31,5	26,6
A602/335	NGA6020335HS0FC	291	257	206	135	102	78,0	54,5	37,8	32,0
A602/415	NGA6020415HS0FC	332	308	249	176	124	101	71,3	49,1	40,0
A602/500	NGA6020500HS0FC	398	370	299	211	149	121	85,6	58,9	48,5
A602/580	NGA6020580HS0FC	465	431	349	246	174	141	100	68,7	56,6
A602/750	NGA6020750HS0FC	389	368	336	269	202	165	119	82,1	67,6
A602/1010	NGA6021010HS0FC	519	491	448	359	269	220	159	109	90,1
A602/1250	NGA6021250HS0FC	648	613	560	448	337	275	199	137	113
A602/1510	NGA6021510HS0FC	778	736	672	538	404	330	238	164	135
A602/1650C	NGA6021650HS0FE	702	702	683	597	431	339	252	181	150
A602/2200	NGA6022200HS0FC	1031	972	864	680	555	463	335	241	200
A602/2740	NGA6022740HS0FC	1288	1215	1080	850	693	578	419	302	249
A602/3300	NGA6023300HS0FC	1546	1458	1296	1020	832	694	503	362	299

## Sonnenschein A600

### Konstantstromentladung · A600 Zellen

#### 1,83 V/Z – Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A602/225	NGA6020225HS0FC	209	182	148	97,7	71,4	54,9	38,0	26,2	22,0
A602/280	NGA6020280HS0FC	261	228	185	122	89,3	68,6	47,5	32,8	27,5
A602/335	NGA6020335HS0FC	314	273	222	147	107	82,4	57,0	39,3	33,0
A602/415	NGA6020415HS0FC	350	337	265	187	130	104	72,9	49,8	40,9
A602/500	NGA6020500HS0FC	420	404	318	224	156	125	87,5	59,8	49,1
A602/580	NGA6020580HS0FC	490	472	371	262	182	146	102	69,7	57,3
A602/750	NGA6020750HS0FC	421	404	365	290	216	175	125	86,3	70,4
A602/1010	NGA6021010HS0FC	561	539	487	387	288	233	167	115	93,9
A602/1250	NGA6021250HS0FC	702	673	608	483	360	292	208	144	117
A602/1510	NGA6021510HS0FC	842	808	730	580	432	350	250	173	141
A602/1650C	NGA6021650HS0FE	756	756	717	645	480	374	268	190	157
A602/2200	NGA6022200HS0FC	1123	1077	944	733	589	497	358	254	210
A602/2740	NGA6022740HS0FC	1403	1347	1180	917	737	622	447	317	262
A602/3300	NGA6023300HS0FC	1684	1616	1416	1100	884	746	537	381	314

#### 1,80 V/Z – Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A602/225	NGA6020225HS0FC	232	196	162	106	75,6	58,0	39,2	26,6	22,4
A602/280	NGA6020280HS0FC	290	245	203	133	94,5	72,5	49,0	33,3	28,0
A602/335	NGA6020335HS0FC	348	294	243	159	113	87,0	58,8	39,9	33,7
A602/415	NGA6020415HS0FC	397	364	280	201	135	107	75,1	50,8	41,6
A602/500	NGA6020500HS0FC	476	437	336	241	162	128	90,1	61,0	49,9
A602/580	NGA6020580HS0FC	556	510	392	281	189	149	105	71,1	58,2
A602/750	NGA6020750HS0FC	478	458	388	314	228	182	131	90,5	74,8
A602/1010	NGA6021010HS0FC	637	611	517	419	304	243	175	121	99,8
A602/1250	NGA6021250HS0FC	797	763	647	523	380	303	218	151	125
A602/1510	NGA6021510HS0FC	956	916	776	628	456	364	262	181	150
A602/1650C	NGA6021650HS0FE	859	859	808	694	526	410	287	199	164
A602/2200	NGA6022200HS0FC	1279	1197	1076	863	657	531	378	266	219
A602/2740	NGA6022740HS0FC	1598	1497	1345	1078	822	663	473	332	274
A602/3300	NGA6023300HS0FC	1918	1796	1614	1294	986	796	567	399	329

#### 1,75 V/Z – Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A602/225	NGA6020225HS0FC	265	229	182	115	79,9	60,3	39,8	27,0	22,6
A602/280	NGA6020280HS0FC	331	286	228	144	100	75,4	49,8	33,8	28,3
A602/335	NGA6020335HS0FC	398	344	273	173	120	90,5	59,7	40,5	33,9
A602/415	NGA6020415HS0FC	423	389	300	215	139	109	76,6	51,8	42,6
A602/500	NGA6020500HS0FC	508	467	360	258	167	131	91,9	62,2	51,1
A602/580	NGA6020580HS0FC	592	545	420	301	195	153	107	72,5	59,6
A602/750	NGA6020750HS0FC	561	534	463	354	240	190	135	92,2	75,9
A602/1010	NGA6021010HS0FC	748	712	617	472	320	253	180	123	101
A602/1250	NGA6021250HS0FC	935	890	772	590	400	317	225	154	127
A602/1510	NGA6021510HS0FC	1122	1068	926	708	480	380	269	184	152
A602/1650C	NGA6021650HS0FE	1049	1049	982	777	585	452	309	209	172
A602/2200	NGA6022200HS0FC	1356	1313	1237	1012	712	567	397	278	229
A602/2740	NGA6022740HS0FC	1695	1642	1547	1265	890	708	496	348	287
A602/3300	NGA6023300HS0FC	2034	1970	1856	1518	1068	850	596	418	344

## Sonnenschein A600

### Konstantstromentladung · A600 Zellen

#### 1,70 V/Z – Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A602/225	NGA6020225HS0FC	290	258	201	120	81,6	60,8	40,2	27,3	22,7
A602/280	NGA6020280HS0FC	363	323	251	150	102	76,0	50,3	34,1	28,4
A602/335	NGA6020335HS0FC	435	387	302	180	122	91,2	60,3	41,0	34,1
A602/415	NGA6020415HS0FC	468	425	334	220	142	111	78,2	52,4	43,0
A602/500	NGA6020500HS0FC	562	510	401	264	170	133	93,8	62,9	51,6
A602/580	NGA6020580HS0FC	655	595	468	308	199	155	109	73,4	60,2
A602/750	NGA6020750HS0FC	639	615	527	388	252	195	136	92,7	76,4
A602/1010	NGA6021010HS0FC	852	820	703	517	336	260	181	124	102
A602/1250	NGA6021250HS0FC	1065	1025	878	647	420	325	226	155	127
A602/1510	NGA6021510HS0FC	1278	1230	1054	776	504	390	271	185	153
A602/1650C	NGA6021650HS0FE	1268	1260	1135	903	623	479	322	222	176
A602/2200	NGA6022200HS0FC	1557	1480	1365	1140	753	580	406	285	234
A602/2740	NGA6022740HS0FC	1947	1850	1707	1425	942	725	507	356	293
A602/3300	NGA6023300HS0FC	2336	2220	2048	1710	1130	870	608	427	351

#### 1,65 V/Z – Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A602/225	NGA6020225HS0FC	314	278	212	122	82,5	61,0	40,4	27,5	22,8
A602/280	NGA6020280HS0FC	393	348	265	153	103	76,3	50,5	34,4	28,5
A602/335	NGA6020335HS0FC	471	417	318	183	124	91,5	60,6	41,3	34,2
A602/415	NGA6020415HS0FC	488	458	354	230	144	112	79,3	52,8	43,4
A602/500	NGA6020500HS0FC	586	550	425	276	173	134	95,2	63,4	52,1
A602/580	NGA6020580HS0FC	683	641	496	322	202	157	111	73,9	60,8
A602/750	NGA6020750HS0FC	715	696	583	411	255	197	136	93,2	76,8
A602/1010	NGA6021010HS0FC	953	928	777	548	340	262	182	124	102
A602/1250	NGA6021250HS0FC	1192	1160	972	685	425	328	227	155	128
A602/1510	NGA6021510HS0FC	1430	1392	1166	822	510	394	272	186	154
A602/1650C	NGA6021650HS0FE	1463	1446	1249	960	645	491	328	225	178
A602/2200	NGA6022200HS0FC	1760	1608	1476	1208	777	596	413	289	238
A602/2740	NGA6022740HS0FC	2200	2010	1845	1510	972	745	516	361	297
A602/3300	NGA6023300HS0FC	2640	2412	2214	1812	1166	894	619	433	356

#### 1,60 V/Z – Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A602/225	NGA6020225HS0FC	326	300	222	123	82,8	61,2	40,6	27,6	22,9
A602/280	NGA6020280HS0FC	408	375	278	154	104	76,5	50,8	34,5	28,6
A602/335	NGA6020335HS0FC	489	450	333	185	124	91,8	60,9	41,4	34,4
A602/415	NGA6020415HS0FC	500	478	382	238	146	113	80,2	53,2	43,8
A602/500	NGA6020500HS0FC	600	574	458	286	175	136	96,2	63,8	52,6
A602/580	NGA6020580HS0FC	700	669	535	333	204	158	112	74,5	61,3
A602/750	NGA6020750HS0FC	786	767	632	429	260	198	137	93,6	77,2
A602/1010	NGA6021010HS0FC	1048	1023	843	572	347	264	182	125	103
A602/1250	NGA6021250HS0FC	1310	1278	1053	715	433	330	228	156	129
A602/1510	NGA6021510HS0FC	1572	1534	1264	858	520	396	273	187	154
A602/1650C	NGA6021650HS0FE	1604	1480	1295	992	662	497	332	226	180
A602/2200	NGA6022200HS0FC	2059	1872	1664	1267	807	607	417	292	240
A602/2740	NGA6022740HS0FC	2573	2340	2080	1583	1008	758	522	365	300
A602/3300	NGA6023300HS0FC	3088	2808	2496	1900	1210	910	626	438	360

## Sonnenschein A600

### Konstantleistungsentladung · A600 Blöcke

#### 1,87 V/Z – Entladung in W/Block bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h
A606/200	NGA6060200HS0FA	999	915	774	654	468	324	247	201	171	118	98,0
A606/300	NGA6060300HS0FA	1500	1341	1206	918	687	480	372	300	256	177	147
A612/100	NGA6120100HS0FA	1092	978	858	726	490	329	247	200	170	118	98,0
A612/150	NGA6120150HS0FA	1566	1422	1218	1032	720	491	370	301	255	177	146

#### 1,83 V/Z – Entladung in W/Block bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h
A606/200	NGA6060200HS0FA	1131	999	900	729	516	342	261	211	179	124	102
A606/300	NGA6060300HS0FA	1551	1374	1227	1056	756	507	393	315	268	183	153
A612/100	NGA6120100HS0FA	1236	1068	984	792	536	347	261	211	179	124	101
A612/150	NGA6120150HS0FA	1788	1554	1398	1146	786	517	392	316	268	187	153

#### 1,80 V/Z – Entladung in W/Block bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h
A606/200	NGA6060200HS0FA	1254	1098	993	816	567	363	277	220	185	128	106
A606/300	NGA6060300HS0FA	1704	1533	1368	1188	831	537	414	330	277	192	159
A612/100	NGA6120100HS0FA	1368	1188	1062	834	587	364	276	215	185	127	106
A612/150	NGA6120150HS0FA	1968	1716	1548	1212	864	542	415	329	277	191	159

#### 1,75 V/Z – Entladung in W/Block bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h
A606/200	NGA6060200HS0FA	1335	1206	999	834	597	372	280	224	189	129	106
A606/300	NGA6060300HS0FA	1827	1695	1383	1221	882	549	420	333	284	193	159
A612/100	NGA6120100HS0FA	1470	1314	1122	894	618	377	280	223	188	128	106
A612/150	NGA6120150HS0FA	2112	1902	1578	1296	912	562	419	335	283	193	159

#### 1,70 V/Z – Entladung in W/Block bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h
A606/200	NGA6060200HS0FA	1428	1314	1170	918	627	390	284	225	190	129	106
A606/300	NGA6060300HS0FA	2037	1854	1650	1347	921	582	426	336	284	193	159
A612/100	NGA6120100HS0FA	1560	1422	1290	972	648	400	284	226	190	129	106
A612/150	NGA6120150HS0FA	2262	2058	1848	1410	948	593	427	339	285	193	159

#### 1,65 V/Z – Entladung in W/Block bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h
A606/200	NGA6060200HS0FA	1575	1386	1230	933	627	390	284	225	190	129	106
A606/300	NGA6060300HS0FA	2211	1974	1743	1368	921	582	426	336	284	193	159
A612/100	NGA6120100HS0FA	1686	1512	1344	990	648	400	284	226	190	129	106
A612/150	NGA6120150HS0FA	2454	2196	1944	1422	948	593	427	339	285	193	159

## Sonnenschein A600

### Konstantleistungsentladung · A600 Zellen

#### 1,90 V/Z – Entladung in W/Zelle bei 20 °C

Typbezeichnung	Part number	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h
A602/225	NGA6020225HS0FC	265	258	248	236	219	197	158	122	101	83,2	69,6
A602/280	NGA6020280HS0FC	331	323	310	295	274	246	198	153	126	104	87,0
A602/335	NGA6020335HS0FC	398	387	372	354	329	296	237	183	152	125	104
A602/415	NGA6020415HS0FC	481	473	463	410	384	343	273	205	158	130	111
A602/500	NGA6020500HS0FC	577	568	556	492	461	412	328	246	190	156	133
A602/580	NGA6020580HS0FC	673	662	648	574	538	480	382	287	221	182	155
A602/750	NGA6020750HS0FC	743	683	588	535	513	495	436	357	294	248	211
A602/1010	NGA6021010HS0FC	991	911	784	713	684	660	581	476	392	331	281
A602/1250	NGA6021250HS0FC	1238	1138	980	892	855	825	727	595	490	413	352
A602/1510	NGA6021510HS0FC	1486	1366	1176	1070	1026	990	872	714	588	496	422
A602/1650C	NGA6021650HS0FE	1021	1021	1021	1021	1021	1021	765	598	513	461	415
A602/2200	NGA6022200HS0FC	1411	1399	1373	1344	1323	1287	1152	908	732	596	511
A602/2740	NGA6022740HS0FC	1763	1748	1717	1680	1653	1608	1440	1135	915	745	638
A602/3300	NGA6023300HS0FC	2116	2098	2060	2016	1984	1930	1728	1362	1098	894	766

#### 1,87 V/Z – Entladung in W/Zelle bei 20 °C

Typbezeichnung	Part number	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h
A602/225	NGA6020225HS0FC	315	300	289	270	255	229	172	130	107	90,4	76,9
A602/280	NGA6020280HS0FC	394	375	361	338	319	286	215	163	134	113	96,1
A602/335	NGA6020335HS0FC	473	450	434	405	383	344	258	195	161	136	115
A602/415	NGA6020415HS0FC	534	509	485	445	418	375	302	223	180	146	121
A602/500	NGA6020500HS0FC	641	611	582	534	502	450	362	268	216	175	145
A602/580	NGA6020580HS0FC	748	713	679	623	585	525	423	312	252	204	169
A602/750	NGA6020750HS0FC	772	757	712	648	636	592	495	395	328	276	229
A602/1010	NGA6021010HS0FC	1029	1009	949	864	848	789	660	527	437	368	305
A602/1250	NGA6021250HS0FC	1287	1262	1187	1080	1060	987	825	658	547	460	382
A602/1510	NGA6021510HS0FC	1544	1514	1424	1296	1272	1184	990	790	656	552	458
A602/1650C	NGA6021650HS0FE	1163	1163	1163	1163	1163	1163	997	769	632	523	442
A602/2200	NGA6022200HS0FC	1523	1507	1467	1423	1396	1357	1251	1025	843	697	589
A602/2740	NGA6022740HS0FC	1903	1883	1833	1778	1745	1697	1563	1282	1053	872	737
A602/3300	NGA6023300HS0FC	2284	2260	2200	2134	2094	2036	1876	1538	1264	1046	884

#### 1,85 V/Z – Entladung in W/Zelle bei 20 °C

Typbezeichnung	Part number	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h
A602/225	NGA6020225HS0FC	343	326	305	290	270	246	181	134	111	94,6	80,0
A602/280	NGA6020280HS0FC	429	408	381	363	338	308	226	168	139	118	100
A602/335	NGA6020335HS0FC	515	489	458	435	405	369	272	201	167	142	120
A602/415	NGA6020415HS0FC	612	569	528	489	457	401	323	234	188	153	128
A602/500	NGA6020500HS0FC	734	683	634	587	548	481	388	281	226	184	154
A602/580	NGA6020580HS0FC	857	797	739	685	640	561	452	328	263	214	179
A602/750	NGA6020750HS0FC	798	772	748	696	686	643	523	410	343	288	240
A602/1010	NGA6021010HS0FC	1064	1029	997	928	915	857	697	547	457	384	320
A602/1250	NGA6021250HS0FC	1330	1287	1247	1160	1143	1072	872	683	572	480	400
A602/1510	NGA6021510HS0FC	1596	1544	1496	1392	1372	1286	1046	820	686	576	480
A602/1650C	NGA6021650HS0FE	1266	1266	1266	1266	1266	1239	1102	797	635	539	484
A602/2200	NGA6022200HS0FC	1673	1653	1587	1520	1467	1403	1301	1101	916	757	639
A602/2740	NGA6022740HS0FC	2092	2067	1983	1900	1833	1753	1627	1377	1145	947	798
A602/3300	NGA6023300HS0FC	2510	2480	2380	2280	2200	2104	1952	1652	1374	1136	958

## Sonnenschein A600

### Konstantleistungsentladung · A600 Zellen

#### 1,83 V/Z – Entladung in W/Zelle bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h
A602/225	NGA6020225HS0FC	357	342	331	305	290	265	189	137	114	96,7	82,1
A602/280	NGA6020280HS0FC	446	428	414	381	363	331	236	171	143	121	103
A602/335	NGA6020335HS0FC	536	513	497	458	435	398	284	206	171	145	123
A602/415	NGA6020415HS0FC	636	603	561	520	491	431	341	242	196	159	134
A602/500	NGA6020500HS0FC	763	724	673	624	589	517	409	290	235	191	161
A602/580	NGA6020580HS0FC	890	844	785	728	687	603	477	339	274	223	188
A602/750	NGA6020750HS0FC	856	819	790	748	732	698	550	424	357	300	249
A602/1010	NGA6021010HS0FC	1141	1092	1053	997	976	931	733	565	476	400	332
A602/1250	NGA6021250HS0FC	1427	1365	1317	1247	1220	1163	917	707	595	500	415
A602/1510	NGA6021510HS0FC	1712	1638	1580	1496	1464	1396	1100	848	714	600	498
A602/1650C	NGA6021650HS0FE	1376	1376	1376	1361	1360	1317	1163	868	680	572	511
A602/2200	NGA6022200HS0FC	1897	1867	1840	1717	1673	1517	1376	1149	965	807	681
A602/2740	NGA6022740HS0FC	2372	2333	2300	2147	2092	1897	1720	1437	1207	1008	852
A602/3300	NGA6023300HS0FC	2846	2800	2760	2576	2510	2276	2064	1724	1448	1210	1022

#### 1,80 V/Z – Entladung in W/Zelle bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h
A602/225	NGA6020225HS0FC	393	367	358	335	309	283	199	140	117	100	84,2
A602/280	NGA6020280HS0FC	491	459	448	419	386	354	249	175	146	125	105
A602/335	NGA6020335HS0FC	590	551	537	503	464	425	299	210	176	150	126
A602/415	NGA6020415HS0FC	710	669	603	572	540	480	368	252	201	166	140
A602/500	NGA6020500HS0FC	852	803	724	686	648	576	442	302	241	199	168
A602/580	NGA6020580HS0FC	994	937	844	801	756	672	515	353	281	232	196
A602/750	NGA6020750HS0FC	964	939	888	833	810	782	597	439	372	314	263
A602/1010	NGA6021010HS0FC	1285	1252	1184	1111	1080	1043	796	585	496	419	351
A602/1250	NGA6021250HS0FC	1607	1565	1480	1388	1350	1303	995	732	620	523	438
A602/1510	NGA6021510HS0FC	1928	1878	1776	1666	1620	1564	1194	878	744	628	526
A602/1650C	NGA6021650HS0FE	1541	1541	1541	1541	1541	1442	1190	961	746	619	538
A602/2200	NGA6022200HS0FC	2171	2133	2072	1961	1903	1765	1541	1209	1024	867	728
A602/2740	NGA6022740HS0FC	2713	2667	2590	2452	2378	2207	1927	1512	1280	1083	910
A602/3300	NGA6023300HS0FC	3256	3200	3108	2942	2854	2648	2312	1814	1536	1300	1092

#### 1,75 V/Z – Entladung in W/Zelle bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h
A602/225	NGA6020225HS0FC	454	442	410	390	352	312	211	144	121	102	87,3
A602/280	NGA6020280HS0FC	568	553	513	488	440	390	264	180	151	128	109
A602/335	NGA6020335HS0FC	681	663	615	585	528	468	317	216	182	153	131
A602/415	NGA6020415HS0FC	764	743	676	624	600	526	398	265	206	171	143
A602/500	NGA6020500HS0FC	917	892	811	749	720	631	478	318	247	205	171
A602/580	NGA6020580HS0FC	1070	1040	946	874	840	736	557	371	288	239	200
A602/750	NGA6020750HS0FC	1069	1048	1007	955	918	880	670	457	386	329	275
A602/1010	NGA6021010HS0FC	1425	1397	1343	1273	1224	1173	893	609	515	439	367
A602/1250	NGA6021250HS0FC	1782	1747	1678	1592	1530	1467	1117	762	643	548	458
A602/1510	NGA6021510HS0FC	2138	2096	2014	1910	1836	1760	1340	914	772	658	550
A602/1650C	NGA6021650HS0FE	1818	1818	1818	1818	1818	1737	1341	1046	827	671	582
A602/2200	NGA6022200HS0FC	2479	2459	2401	2224	2120	1985	1684	1268	1088	919	776
A602/2740	NGA6022740HS0FC	3098	3073	3002	2780	2650	2482	2105	1585	1360	1148	970
A602/3300	NGA6023300HS0FC	3718	3688	3602	3336	3180	2978	2526	1902	1632	1378	1164



## Sonnenschein A600

### Konstantleistungsentladung · A600 Zellen

#### 1,70 V/Z – Entladung in W/Zelle bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h
A602/225	NGA6020225HS0FC	539	504	454	430	390	346	225	146	122	104	88.9
A602/280	NGA6020280HS0FC	674	630	568	538	488	433	281	183	153	130	111
A602/335	NGA6020335HS0FC	809	756	681	645	585	519	338	219	183	156	133
A602/415	NGA6020415HS0FC	849	811	764	696	650	573	421	275	209	173	143
A602/500	NGA6020500HS0FC	1019	973	917	835	780	688	505	330	251	207	172
A602/580	NGA6020580HS0FC	1189	1135	1070	974	910	802	589	385	293	242	200
A602/750	NGA6020750HS0FC	1208	1173	1120	1060	1006	960	725	479	395	338	279
A602/1010	NGA6021010HS0FC	1611	1564	1493	1413	1341	1280	967	639	526	450	372
A602/1250	NGA6021250HS0FC	2013	1955	1867	1767	1677	1600	1208	798	658	563	465
A602/1510	NGA6021510HS0FC	2416	2346	2240	2120	2012	1920	1450	958	789	675	558
A602/1650C	NGA6021650HS0FE	2095	2095	2095	2052	2015	1845	1451	1101	873	704	595
A602/2200	NGA6022200HS0FC	2627	2627	2572	2481	2400	2221	1801	1300	1112	943	800
A602/2740	NGA6022740HS0FC	3283	3283	3215	3102	3000	2777	2252	1625	1390	1178	1000
A602/3300	NGA6023300HS0FC	3940	3940	3858	3722	3600	3332	2702	1950	1668	1414	1200

#### 1,65 V/Z – Entladung in W/Zelle bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h
A602/225	NGA6020225HS0FC	636	579	521	464	426	372	235	150	123	105	90.4
A602/280	NGA6020280HS0FC	795	724	651	580	533	465	294	188	154	131	113
A602/335	NGA6020335HS0FC	954	869	782	696	639	558	353	225	185	158	136
A602/415	NGA6020415HS0FC	954	915	821	748	710	598	430	276	210	173	143
A602/500	NGA6020500HS0FC	1145	1098	985	898	852	718	516	331	252	208	172
A602/580	NGA6020580HS0FC	1336	1281	1149	1047	994	837	602	386	294	242	201
A602/750	NGA6020750HS0FC	1386	1313	1243	1173	1110	1023	745	495	395	338	280
A602/1010	NGA6021010HS0FC	1848	1751	1657	1564	1480	1364	993	660	527	451	373
A602/1250	NGA6021250HS0FC	2310	2188	2072	1955	1850	1705	1242	825	658	563	467
A602/1510	NGA6021510HS0FC	2772	2626	2486	2346	2220	2046	1490	990	790	676	560
A602/1650C	NGA6021650HS0FE	2369	2369	2319	2227	2151	1992	1555	1150	903	726	612
A602/2200	NGA6022200HS0FC	2872	2811	2707	2629	2547	2408	1915	1373	1137	951	812
A602/2740	NGA6022740HS0FC	3590	3513	3383	3287	3183	3010	2393	1717	1422	1188	1015
A602/3300	NGA6023300HS0FC	4308	4216	4060	3944	3820	3612	2872	2060	1706	1426	1218

#### 1,60 V/Z – Entladung in W/Zelle bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h
A602/225	NGA6020225HS0FC	671	620	588	506	459	381	240	152	124	105	90.4
A602/280	NGA6020280HS0FC	839	775	735	633	574	476	300	190	155	131	113
A602/335	NGA6020335HS0FC	1007	930	882	759	689	572	360	228	186	158	136
A602/415	NGA6020415HS0FC	1017	967	906	790	738	624	436	277	210	173	144
A602/500	NGA6020500HS0FC	1220	1160	1087	948	886	749	523	332	252	208	173
A602/580	NGA6020580HS0FC	1424	1354	1268	1106	1033	874	610	388	294	243	201
A602/750	NGA6020750HS0FC	1469	1442	1387	1272	1183	1048	765	502	395	338	280
A602/1010	NGA6021010HS0FC	1959	1923	1849	1696	1577	1397	1020	669	527	451	374
A602/1250	NGA6021250HS0FC	2448	2403	2312	2120	1972	1747	1275	837	659	564	467
A602/1510	NGA6021510HS0FC	2938	2884	2774	2544	2366	2096	1530	1004	791	677	561
A602/1650C	NGA6021650HS0FE	2644	2563	2377	2263	2196	2088	1616	1174	915	736	620
A602/2200	NGA6022200HS0FC	3259	3120	2800	2733	2667	2543	2005	1387	1141	961	819
A602/2740	NGA6022740HS0FC	4073	3900	3500	3417	3333	3178	2507	1733	1427	1202	1023
A602/3300	NGA6023300HS0FC	4888	4680	4200	4100	4000	3814	3008	2080	1712	1442	1228